耐薬品データ［ カムロック・ガスケット ］

⚠ 耐薬品データご使用上の注意

① この表は、ホースや継手に使用されている素材に関し、薬品との耐性データの文献を基に作成したもので、弊社製品を保証するものではありません。
② 使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により異なる場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
③ 薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品等（活性ガス等）は使用しないでください。必ず、各製品の注意事項をご確認頂くか、お問い合わせください。
耐薬品データに記載のない流体のご使用につきましては、トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 までお問い合わせください。
④ 本データは商品の仕様変更や新しい情報により、訂正および追加しております。
⑤ 特に断りのない限り水溶液の濃度は飽和状態、温度は常温です。

◎＝問題なく使用できます。　○＝幾分影響はありますが、条件により充分使えます。　△＝使用に際して充分確認が必要です。
×＝ご使用には適しません。　—＝データ無し

	材質 / 薬品名（濃度重量%・温度℃）	カムロック流体接触面				カムロックガスケット流体接触面										
		アルミニウム	ステンレス（SCS14）	ポリプロピレン	ブロンズ	ブナーN（NBR）標準装備品	ネオプレン（CR）	ホワイトネオプレン（CR）	エチレンプロピレンゴム（EPDM）	シリコーンゴム	フッ素樹脂（PTFE）	フッ素樹脂（PTFE）ジャケット（フッ素ゴム付）	フッ素樹脂（FEP）全包シリコーンゴム	フッ素樹脂（FEP）全包フッ素ゴム	フッ素ゴム	スーパーフッ素ゴム
か	海水	—	◎	◎	○	◎	○	○	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	過塩素酸	×	×	△	—	×	○	○	○	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	過酸化水素［5%］	—	△	◎	×	×	△	△	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	過酸化水素［5%50℃］	—	△	◎	×	×	×	×	△	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
	過酸化水素［30%］	—	△	◎	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	過酸化ナトリウム	—	△	◎	—	○	○	○	◎	△	◎	◎	◎	◎	○	—
	カセイカリ（水酸化カリウム）	—	△	○	—	○	○	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	×	◎
	か性ソーダ（水酸化ナトリウム）［30%］	—	○	◎	—	◎	○	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	×	—
	か性ソーダ（水酸化ナトリウム）［30%70℃］	—	○	×	—	◎	○	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	×	—
	ガソリン	◎	◎	○	◎	○	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	○	—
	過ほう酸ナトリウム	—	△	◎	—	○	○	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	—	—
	過マンガン酸カリ［5%］	—	△	◎	○	×	◎	◎	—	—	◎	◎	◎	◎	◎	—
	カルビトール	—	△	—	—	○	○	○	○	◎	—	—	—	—	—	—
	ぎ酸［25%］	—	△	◎	—	×	○	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	×	—
	ぎ酸［50%］	—	△	◎	—	×	○	○	—	×	◎	◎	◎	◎	×	—
	ぎ酸［90%］	—	△	◎	—	×	○	○	—	×	◎	◎	◎	◎	×	△
	キシレン	○	◎	△	○	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	×
	桐油	—	◎	◎	—	◎	○	○	×	×	◎	◎	◎	◎	○	—
	クエン酸	—	△	◎	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	グリース	○	◎	△	○	—	○	○	—	—	◎	◎	◎	◎	○	—
	グリコール酸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	◎	—	—
	グリセリン	○	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	—
	グルコース	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	クレオソート油	○	△	—	○	○	△	△	×	△	◎	◎	◎	◎	○	—
	クレゾール	○	◎	○	—	×	×	×	×	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	クロム酸［2%50℃］	—	△	○	—	—	×	×	△	△	◎	◎	◎	◎	○	◎
	クロム酸［2%70℃］	—	△	○	—	×	×	×	△	△	◎	◎	◎	◎	○	—
	クロム酸［5%70℃］	—	△	○	—	×	×	×	—	△	◎	◎	◎	◎	○	—
	クロム酸［10%70℃］	—	△	△	—	×	×	×	—	△	◎	◎	◎	◎	○	—
	クロム酸［25%70℃］	—	△	×	×	×	×	×	—	△	◎	◎	◎	◎	○	—
	クロル酢酸	—	—	—	—	—	—	—	○	—	◎	◎	◎	◎	×	○
	クロロスルホン酸	—	×	×	—	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×	—
	クロロトルエン	—	—	△	—	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	—
	クロロナフタリン	—	—	—	—	×	×	×	×	×	—	—	—	—	◎	×
	クロロベンゼン（モノクロロベンゼン）	—	—	△	—	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	×
	クロロホルム	—	△	×	—	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	○	—
	珪酸ナトリウム	—	△	—	○	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	○	—
	軽油	◎	◎	△	○	—	△	△	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	—
	ケロシン（灯油）	◎	◎	△	◎	◎	○	○	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	○
	現像液（ハイポ）	—	—	◎	—	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
	高度さらし粉（次亜塩素酸カルシウム）［20%］	—	○	◎	—	—	—	—	—	○	◎	◎	◎	◎	×	—
	鉱油	◎	◎	○	◎	◎	○	○	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎